

JUTAFOL® REFLEX 150 AP

Typ: A ☒ B ☐ V ☐

platnost od 01.01.2013

revize 16.09.2019

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Všeobecné charakteristiky:


Délka	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,0075	+0,0225
Přímost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Tloušťka	EN 1849-2	[mm]	0,27	-0,05	+0,05
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m ²]	150	-10	+10
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

Technické charakteristiky:

Reakce na oheň	EN 13501 EN 11925-2	[třída]	E	-	-
Vodotěsnost	EN 1928	-	vyhovuje	-	-
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka)	EN 1931	[m]	180	-50	+120
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	>280 / >250	-	-
Tažnost v podélném / příčném směru	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	>15 / >10	-	-
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>170 / >170	-	-
Odolnost proti nárazu	EN 12691	-	npd	-	-
Pevnost spoje	EN 12317-2	[N]	>150	-	-
Odolnost proti deformacím pod zatížením	EN 13984	-	npd	-	-
Odolnost proti alkáliím	EN 13984 EN 12311-2	-	npd	-	-
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	EN 1296 EN 1931	-	vyhovuje	-	-
Nebezpečné látky			npd		

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13984:2013 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

Vícevrstvá parozábrana se zpevňující mřížkou, reflexní vrstvou a oboustrannou lepicí páskou na kraji pro vytvoření vzduchotěsných napojení. Používá se jako zábrana proti pronikání vlhkosti z vnitřních prostor do tepelné izolace střešních systémů šikmých a plochých střeš, stěn a stropů. Před montáží prostudujte platné vydání Aplikačního manuálu nebo přiložený leták u role.

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.